

CUARZO MC-1018

Cuarzo Extra Blanco especialmente desarrollado para revestimientos texturados.

ENSAYOS QUIMICOS

SiO ₂	Min. 98.50 %
Al ₂ O ₃	Max. 0.03 %
Fe ₂ O ₃	Max. 0.01 %
CaO	Max. 0.01 %
MgO	Max. 0.01 %
S	Max. 0.01 %

ESPECIFICACIONES

Peso Específico	2.63 g/l
Humedad	Max. 0.5

GRANULOMETRICOS

TAMICES	VALOR
Retenido en Malla 10	0.15%
Retenido en Malla 14	24,3%
Retenido en Malla 18	37,4%
Retenido en Malla 20	12,5%
Pasante en Malla 20	25,8%

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria Nº 8567/A/e.