

CUARZO MC-2450

Cuarzo Extra Blanco especialmente desarrollado para revestimientos texturados.

ENSAYOS QUIMICOS

SiO ₂	Min. 98.50 %
Al ₂ O ₃	Max. 0.03 %
Fe ₂ O ₃	Max. 0.01 %
CaO	Max. 0.01 %
MgO	Max. 0.01 %
S	Max. 0.01 %

ESPECIFICACIONES

Peso Específico	2.63 g/l
Humedad	Max. 0.5

GRANULOMETRICOS

TAMICES	VALOR
Retenido en Malla 18	0%
Retenido en Malla 25	12,5%
Retenido en Malla 30	46,4%
Retenido en Malla 50	39,9%
Pasante en Malla 50	0,9%

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria Nº 8567/A/e.