

CUARZO MC-2470

Cuarzo Extra Blanco especialmente desarrollado para revestimientos texturados.

ENSAYOS QUIMICOS

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SiO ₂ | Min. 98.50 % |
| Al ₂ O ₃ | Max. 0.03 % |
| Fe ₂ O ₃ | Max. 0.01 % |
| CaO | Max. 0.01 % |
| MgO | Max. 0.01 % |
| S | Max. 0.01 % |

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------|----------|
| Peso Específico | 2.63 g/l |
| Humedad | Max. 0.5 |

GRANULOMETRICOS

| TAMICES | VALOR |
|----------------------|--------|
| Retenido en Malla 18 | 0,0 % |
| Retenido en Malla 25 | 12,3 % |
| Retenido en Malla 30 | 25,0 % |
| Retenido en Malla 50 | 30,4 % |
| Retenido en Malla 70 | 12,2 % |
| Pasante en Malla 70 | 20,0 % |

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria N° 8567/A/e.