

CUARZO MC-714

Cuarzo Extra Blanco especialmente desarrollado para revestimientos texturados.

ENSAYOS QUIMICOS

SiO ₂	Min. 98.50 %
Al ₂ O ₃	Max. 0.03 %
Fe ₂ O ₃	Max. 0.01 %
CaO	Max. 0.01 %
MgO	Max. 0.01 %
S	Max. 0.01 %

ESPECIFICACIONES

Peso Específico	2.63 g/l
Humedad	Max. 0.5

GRANULOMETRICOS

TAMICES	VALOR
Retenido en Malla 7	0.5 %
Retenido en Malla 10	46.5 %
Retenido en Malla 14	37.8 %
Pasante en Malla 14	15.0 %

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria N° 8567/A/e.