

CUARZO

Cuarzo Extra Blanco especialmente desarrollado para revestimientos texturados.

ENSAYOS QUIMICOS

SiO ₂	Min. 98.50 %
Al ₂ O ₃	Max. 0.03 %
Fe ₂ O ₃	Max. 0.01 %
CaO	Max. 0.01 %
MgO	Max. 0.01 %
S	Max. 0.01 %

ESPECIFICACIONES

Peso Específico	2.63 g/l
Humedad	Max. 0.5

GRANULOMETRICOS

TAMICES	714	718	1018	2450	2470
Retenido en Malla 7	0.5 %	0,9 %			
Retenido en Malla 10	46.5 %	15,0 %	0.15%		
Retenido en Malla 14	37.8 %	23,7 %	24,3%		
Retenido en Malla 18		34,5 %	37,4%	0,0%	0,0 %
Retenido en Malla 20		12,8 %	12,5%		
Retenido en Malla 25				12,5%	12,3 %
Retenido en Malla 30				46,4%	25,0 %
Retenido en Malla 50				39,9%	30,4 %
Retenido en Malla 70					12,2 %
Pasante en Malla 14	15.0 %				
Pasante en Malla 20		13,1 %	25,8%		
Pasante en Malla 50				0,9%	
Pasante en Malla 70					20,0 %

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria N° 8567/A/e.